

TYCROC FAST FIX

TOOTE IDENTIFITSEERIMINE

Toote nimetus: Tycroc® Fast Fix

Toote tüüp: vee baasil akrüllliim

KASUTUSALAD

Toode on mõeldud Tycroc UHP plaatide liimimiseks nii puitkonstruktsioonile (näiteks laudis, OSB plaat, vineer jms), erinevatele ehitusplaatidele (tsementkiudplaat, kipsplaat jms) kui ka betoonpinnale.

Samuti on akrüllliim sobilik Tycroc TWP või teiste ehitusplaatide liimimiseks erinevatele aluspindadele.



KASUTUSTINGIMUSED

Kasutamistemperatuur +18 °C kuni +25 °C. Suhteline õhuniiskus ruumis ei tohi ületada 65%. Enne liimimist peavad liim ja liimitav materjal olema samaväärsed põranda temperatuuriga (+18 °C kuni +25 °C). Suhteline niiskus aluspõrandal peab olema maksimaalselt 85–90% RH, sõltuvalt materjalist. Vajadusel tuleb aluspõrand niiskuse eest isoleerida.

Toode ei sobi kasutamiseks kahe veekindla kihi vahele, kus kuivamine on raskendatud või võimatu. Põranda- või seinakattematerjalide paigaldamisel tuleks alati järgida vastava toote tootja / müüja poolt ette antud tingimusi.

KULUNORM TYCROC UHP PLAATIDE LIIMIMISEKS

ca 0,6 kg/m², s.t üks 15 kg ämber ca 25 m² jaoks. Mõõdetud B3 liimikammiga. (Erineva kammi kasutamine ja erineva materjali liimimine annab erineva kulunormi.)

LADUSTAMINE JA KÄSITSEMININE

- Säilivusaeg 18 kuud tootmiskuupäevast avamata originaalpakendis.
- Hoida kuivas ja ventileeritud ruumis temperatuuril kuni +30 °C, kaitstuna niiskuse eest.
- Testitud külmumis-sulamistsüklid temperatuuridel -18 °C ja +23 °C, ühe tsükli kestus 48 tundi (24 tundi temperatuuril -18 °C ja 24 tundi +23 °C), vastupidavus 3 tsükli.

KASUTUSJUHE

Eeltööd: aluspind peab olema paigaldusvalmis, st kandevõimeline, puhas, kuiv, õli-, tolmu- ja rasvavaba. Kasutustingimusi tuleb kontrollida vastavalt kehtivatele ehitusnõuetele ja standardile DIN 18356. Lihvida tsement-, betoon- ja isetasanduvad aluspõrandad ning ebatasased, vanemad ja mittekandevõimelised aluspinnad, kuni tekib tugev, nakkuv pind. Peale lihvimist eemaldada põrandalt tolm.

Pealekandmine: enne pealekandmist tuleb liim hoolikalt läbi segada. Liim kanda liimkammi abil aluspinnale. Mitte kasutada rohkem liimi, kui vaja põrandakatte liimimiseks. Paigaldada põrandakatte kohe või pärast lühikese avatult seismise aja möödumist. Ajada liim hoolikalt laiali, et eemaldada liigne õhk ja tagada liimi hea kontakt põrandakattega. Parima tulemuse annab katete paigaldamiseks ettenähtud rulli kasutamine. Veenduda, et kogu põrandakatte pind saavutab liimiga hea kontakti.

Märgliimimine: liim kanda pinnale liimkammi. Liimitav pind asetada märjale liimile. Hiliseim märgliimimise aeg võib olla kuni 20 minutit pärast liimi kandmist pinnale. Liimitav pind hõõruda tugevalt kinni sobiva töövahendiga.

Kahepoolne liimimine: liim kanda pinnale liimkammi. Asetada liimitav pind märjale liimile, eemaldada pinnad teineteisest ja lasta liimil kuivada 5–10 minutit enne, kui liimitavad pinnad uuesti kokku suruda. Kahepoolset kontaktliimimist kasutades on eriti oluline, et kate surutakse tugevalt vastu pinda. Märjades ruumides liimimise korral tuleb veekiindlalt sulgeda kõik põrandakatte ühenduskohad.

ARTIKLID	MÕÕDUD
H4067	15 kg

Pakend:

15 kg ämber – 33 tk alusel

TEHNILISED OMADUSED

Parameeter	Väärtus	
Tööaeg	5 - 20 min	
Pindkuivamise aeg	60 min	
Kuivamiskiirus	24 mm / 24 h	
Kuivaine sisaldus	70 %	
Temperatuuritaluvus tardunult	-30 kuni +70 °C	

Kõik näitajad on mõõdetud temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskuse juures 50%.

TERVISHOID, OHUTUS JA KESKKOND

- Toote kasutamise ajal tagada piisav ventilatsioon
- Hoida lastele kättesaamatus kohas
- Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Toote sattumisel silma või nahale pesta koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.
- Sulgeda pakend kohe pärast kasutamist.
- Pakend täielikult tühendada ja eeskirjade kohaselt utiliseerida.
- Tööprotsessid peavad olema välja töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on välistatud. Täpsem ohutusinfo on kättesaadav toote ohutuskardil (SDS).

SERTIFIKAADID JA VASTAVUS

- Keskkonnadeklaratsioon (EPD): vastavalt EN 15804 ja ISO 14025:2011
- Soome M1 emissiooniklassi sertifikaat



ÕIGUSLIK MÄRKUS

Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave põhineb koostamise hetkel olemasolevatel teadmistel ja katsetustel ning on mõeldud üldiseks juhiseks. Paigaldamine peab toimuma vastavalt tootja juhiste ja kehtivatele ehitusnõuetele. Tycroc OÜ jätab endale õiguse muuta toote spetsifikatsioone ette teatamata.