

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Päivitetty: 12. toukokuuta 2026

TYCROC FAST FIX

TUOTTEEN TUNNISTETIEDOT

Tuotteen nimi: Tycroc® Fast Fix

Tuotetyyppi: vesipohjainen akryyliiima

KÄYTTÖKOhteet

Tuote on tarkoitettu Tycroc UHP -levyjen liimaamiseen sekä puurakenteisiin (esimerkiksi laudoitus, OSB-levy, vaneri yms.), erilaisiin rakennuslevyihin (sementtikuitulevy, kipsilevy yms.) että betonipintaan.

Akryyliiima soveltuu myös Tycroc TWP- tai muiden rakennuslevyjen liimaamiseen erilaisiin alustoihin.

KÄYTTÖolosuhteet

Käyttölämpötila +18 °C...+25 °C. Tilan suhteellinen ilmankosteus ei saa ylittää 65 %. Ennen liimausta liiman ja liimattavan materiaalin on oltava samassa lämpötilassa kuin lattia (+18 °C...+25 °C). Aluslattian suhteellinen kosteus saa olla enintään 85–90 % RH materiaalista riippuen. Tarvittaessa aluslattia on eristettävä kosteudelta.

Tuote ei sovellu käytettäväksi kahden vedenpitävän kerroksen välissä, jossa kuivuminen on vaikeaa tai mahdotonta. Lattia- tai seinäpäällystemateriaaleja asennettaessa on aina noudatettava kyseisen tuotteen valmistajan / myyjän antamia ehtoja.

MENEKKI TYCROC UHP -LEVYJEN LIIMAAMISEEN

ca 0,6 kg/m², eli yksi 15 kg ämpäri n. 25 m²:lle. Mitattu B3-liimakammalla. (Erilaisen kamman käyttö ja erilaisen materiaalin liimaus antaa erilaisen menekin.)

VARASTOINTI JA KÄSITTELY

- Säilyvyysaika 18 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
- Säilytä kuivassa ja tuuletetussa tilassa enintään +30 °C:ssa, kosteudelta suojattuna.
- Testatut jäätymis-sulamissyklit lämpötiloissa -18 °C ja +23 °C, yhden syklin kesto 48 tuntia (24 tuntia lämpötilassa -18 °C ja 24 tuntia +23 °C), kestävyys 3 sykliä.

KÄYTTÖOHJE

Esivalmistelut: alustan on oltava asennusvalmis, ts. kantava, puhdas, kuiva, öljytön, pölytön ja rasvaton. Käyttöolosuhteet on tarkistettava voimassa olevien rakennusmääräysten ja standardin DIN 18356 mukaisesti. Hio sementti-, betoni- ja itsetasoituvat aluslattiat sekä epätasaiset, vanhemmat ja ei-kantavat alustat, kunnes muodostuu luja, tarttuva pinta. Hionnan jälkeen poista pöly lattialta.

Levitys: ennen levitystä liima on sekoitettava huolellisesti. Levitä liima liimakammalla alustalle. Älä käytä enempää liimaa kuin lattiapäällysteen liimaamiseen tarvitaan. Asenna lattiapäällyste heti tai lyhyen avoimen seisonta-ajan jälkeen. Levitä liima huolellisesti, jotta ylimääräinen ilma poistuu ja liima saa hyvän kontaktin lattiapäällysteeseen. Paras tulos saavutetaan käyttämällä päällysteiden asentamiseen tarkoitettua telaa. Varmista, että koko lattiapäällysteen pinta saa hyvän kontaktin liimaan.

Märkäliimaus: levitä liima pinnalle liimakammalla. Aseta liimattava pinta märälle liimalle. Viimeisin märkäliimausaika voi olla enintään 20 minuuttia liiman levityksen jälkeen. Hiero liimattava pinta tiukasti kiinni sopivalla työvälineellä.

Kaksipuolinen liimaus: levitä liima pinnalle liimakammalla. Aseta liimattava pinta märälle liimalle, erota pinnat toisistaan ja anna liiman kuivua 5–10 minuuttia ennen kuin liimattavat pinnat painetaan uudelleen yhteen. Kaksipuolista kontaktiliimausta käytettäessä on erityisen tärkeää, että päällyste painetaan tiukasti pintaa vasten. Märkätiloissa liimattaessa kaikki lattiapäällysteen liitoskohdat on suljettava vedenpitävästi.



TUOTTEET	MITAT
H4067	15 kg

Pakkaus:

15 kg ämpäri – 33 kpl alustalla

TEKNISET OMINAISUUDET

Parametri	Arvo	
Töäaeg	5 - 20 min	
Pindkuivamise aeg	60 min	
Kuivamiskiirus	24 mm / 24 h	
Kuivaine sisaldus	70 %	
Temperatuuritaluvus tardunult	-30 kuni +70 °C	

Kaikki arvot on mitattu lämpötilassa +23 °C ja suhteellisessa ilmankosteudessa 50 %.

TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

- Toote kasutamise ajal tagada piisav ventilatsioon
- Säilytä lasten ulottumattomissa
- Vältä kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Jos tuotetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee heti runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Sulje pakkaus heti käytön jälkeen.
- Tyhjennä pakkaus kokonaan ja hävitä määräysten mukaisesti.
- Työprosessit on suunniteltava siten, että suora kosketus tuotteeseen on estetty. Tarkemmat turvallisuustiedot löytyvät tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta (SDS).

SERTIFIKAATIT JA VAATIMUSTENMUKAISUUS

- Ympäristöseloste (EPD): standardien EN 15804 ja ISO 14025:2011 mukaisesti
- Suomen M1-päästöluokan sertifikaatti



OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tässä teknisessä tuoteselosteessa esitetyt tiedot perustuvat laadintahetkellä käytettävissä olleeseen tietoon ja testeihin ja on tarkoitettu yleisohjeeksi. Asennus on tehtävä valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisesti. Tycroc OÜ pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.