

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Peržiūros data: 2026 m. gegužės 12 d.

### TYCROC FAST FIX

#### GAMINIO IDENTIFIKAVIMAS

Gaminio pavadinimas: Tycroc® Fast Fix

Gaminio tipas: vandens pagrindo akriliniai klėjai



#### NAUDOJIMO SRITYS

Gaminys skirtas Tycroc UHP plokščių klėjimui tiek prie medinių konstrukcijų (pavyzdžiui, dailienčių, OSB plokščių, faneros ir pan.), prie įvairių statybinių plokščių (cemento plaušo plokščių, gipso plokščių ir pan.), tiek prie betoninio paviršiaus.

Akriliniai klėjai taip pat tinka Tycroc TWP ar kitų statybinių plokščių klėjimui prie įvairių pagrindų.

#### NAUDOJIMO SĄLYGOS

Naudojimo temperatūra nuo +18 °C iki +25 °C. Santykinė oro drėgmė patalpoje neturi viršyti 65%. Prieš klėjimą klėjai ir kljuojama medžiaga turi būti tokios pat temperatūros kaip grindys (+18 °C iki +25 °C). Santykinė pagrindo grindų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 85–90% RH, priklausomai nuo medžiagos. Prireikus pagrindą reikia izoliuoti nuo drėgmės.

Gaminys netinka naudoti tarp dviejų hidroizoliacinių sluoksnių, kur džiūvimas yra apsunkintas ar neįmanomas. Klojant grindų ar sienų dangas, visada reikia laikytis atitinkamo gaminio gamintojo / pardavėjo nurodytų sąlygų.

#### SĄNAUDŲ NORMA TYCROC UHP PLOKŠČIŲ KLĖJIMUI

ca 0,6 kg/m², t. y. vienas 15 kg kibiras maždaug 25 m². Matuota B3 klijų dantyta mentele. (Naudojant kitokią mentelę ir kljuojant kitokią medžiagą, sąnaudų norma skiriasi.)

#### SANDĖLIAVIMAS IR TVARKYMAS

- Galiojimo laikas 18 mėnesių nuo pagaminimo datos neatidarytoje originalioje pakuotėje.
- Laikyti sausoje ir vėdinamoje patalpoje iki +30 °C temperatūroje, apsaugoti nuo drėgmės.
- Išbandyti užšalimo-atšildymo ciklai esant -18 °C ir +23 °C temperatūrai, vieno ciklo trukmė 48 valandos (24 valandos esant -18 °C ir 24 valandos +23 °C), atsparumas 3 ciklai.

#### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paruošiamieji darbai: pagrindas turi būti paruoštas montavimui, t. y. laikantis, švarus, sausas, be aliejaus, dulkių ir riebalų. Naudojimo sąlygas reikia patikrinti pagal galiojančius statybos reikalavimus ir standartą DIN 18356. Cementinius, betoninius ir savaime išsilyginančius pagrindus bei nelygius, senesnius ir nelaikančius pagrindus šlifuoti, kol susidaro tvirtas, sukibantis paviršius. Po šlifavimo nuo grindų pašalinti dulkes.

Užtepimas: prieš užtepant klėjus reikia kruopščiai išmaišyti. Klėjus dantyta mentele užtepti ant pagrindo. Nenaudoti daugiau klijų, nei reikia grindų dangai klijuoti. Grindų dangą kloti iš karto arba po trumpo atviro laikymo. Klėjus kruopščiai paskirstyti, kad būtų pašalintas perteklinis oras ir užtikrintas geras klijų kontaktas su grindų danga. Geriausią rezultatą duoda dangoms kloti skirta volelio naudojimas. Įsitikinti, kad visas grindų dangos paviršius gerai kontaktuoja su klėjais.

Šlapias klėjimas: klėjus užtepti ant paviršiaus dantyta mentele. Kljuojamą paviršių uždėti ant šlapių klijų. Vėliausias šlapio klėjimo laikas gali būti iki 20 minučių po klijų užtepimo ant paviršiaus. Kljuojamą paviršių tvirtai prispausti tinkamu įrankiu.

Dvipusis klėjimas: klėjus užtepti ant paviršiaus dantyta mentele. Kljuojamą paviršių uždėti ant šlapių klijų, paviršių atskirti vieną nuo kito ir leisti klėjams išdžiūti 5–10 minučių prieš vėl suspaudžiant kljuojamus paviršius. Naudojant dvipusį kontaktinį klėjimą ypač svarbu, kad danga būtų tvirtai prispausta prie paviršiaus. Kljuojant šlapiose patalpose būtina hidroizoliaciniu būdu sandarinti visas grindų dangos sandūras.

| ARTIKULAI | MATMENYS |
|-----------|----------|
| H4067     | 15 kg    |

#### Pakuotė:

15 kg kibiras – 33 vnt. ant padėklo

## TECHNINĖS SAVYBĖS

| Parametras                         | Vertė          |  |
|------------------------------------|----------------|--|
| Darbo laikas                       | 5 - 20 min     |  |
| Paviršiaus išdžiūvimo laikas       | 60 min         |  |
| Džiūvimo greitis                   | 24 mm / 24 h   |  |
| Sausųjų medžiagų kiekis            | 70 %           |  |
| Atsparumas temperatūrai sukietėjus | -30 iki +70 °C |  |

Visos vertės išmatuotos esant +23 °C temperatūrai ir 50% santykinei oro drėgmei.

## SVEIKATA, SAUGA IR APLINKA

- Naudojant gaminį užtikrinti pakankamą vėdinimą
- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje
- Vengti chemikalo patekimo ant odos ir į akis. Gaminui patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gausiai plauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
- Pakuotę uždaryti iš karto po naudojimo.
- Pakuotę visiškai ištuštinti ir utilizuoti pagal taisykles.
- Darbo procesai turi būti suplanuoti taip, kad būtų išvengta tiesioginio sąlyčio su gaminiu. Išsamesnė saugos informacija pateikiama gaminio saugos duomenų lape (SDS).

## SERTIFIKATAI IR ATITIKTIS

- Aplinkosauginė deklaracija (EPD): vastavalt EN 15804 ja ISO 14025:2011
- Suomijos M1 emisijų klasės sertifikatas



## TEISINĖ PASTABA

Šiame techninių duomenų lape pateikta informacija pagrįsta rengimo metu turimomis žiniomis ir bandymų rezultatais bei skirta tik kaip bendro pobūdžio rekomendacija. Montavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo nurodymus ir galiojančius statybos reikalavimus. Tycroc OÜ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti gaminio specifikacijas.