

TEHNISKO DATU LAPA

Pārskatīšanas datums: 2026. gada 12. maijs

TYCROC FAST FIX

PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA

Produkta nosaukums: Tycroc® Fast Fix
Produkta veids: akrila līme uz ūdens bāzes

PIELIETOJUMA JOMAS

Produkts ir paredzēts Tycroc UHP plākšņu līmēšanai gan uz koka konstrukcijām (piemēram, dēļiem, OSB plāksnēm, saplākšņa u.c.), dažādām būvplāksnēm (cementa šķiedru plāksnēm, ģipškartona plāksnēm u.c.), gan uz betona virsmām. Akrila līme ir piemērota arī Tycroc TWP vai citu būvplākšņu līmēšanai uz dažādām pamatnēm.



LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Lietošanas temperatūra no +18 °C līdz +25 °C. Relatīvais gaisa mitrums telpā nedrīkst pārsniegt 65 %. Pirms līmēšanas līmei un līmējamajam materiālam jābūt tādā pašā temperatūrā kā grīdai (no +18 °C līdz +25 °C). Pamatnes relatīvais mitrums drīkst būt maksimāli 85–90 % RH atkarībā no materiāla. Ja nepieciešams, pamatne jāizolē no mitruma.

Produkts nav piemērots lietošanai starp diviem ūdensnecaurlaidīgiem slāņiem, kur žūšana ir apgrūtināta vai neiespējama. Uzstādot grīdas vai sienas seguma materiālus, vienmēr jāievēro attiecīgā produkta ražotāja / pārdevēja norādītie nosacījumi.

PATĒRIŅA NORMA TYCROC UHP PLĀKŠŅU LĪMĒŠANAI

ca 0,6 kg/m², t.i., viens 15 kg spainis aptver aptuveni 25 m². Mērīts ar B3 zobotu ķelli. (Atšķirīgas ķelles vai atšķirīgu materiālu līmēšana rada atšķirīgu patēriņa normu.)

UZGLABĀŠANA UN APSTRĀDE

- Uzglabāšanas laiks 18 mēneši no ražošanas datuma neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.
- Uzglabāt sausā un labi ventilētā telpā temperatūrā līdz +30 °C, sargājot no mitruma.
- Pārbaudīti sasaldēšanas-atkuššanas cikli temperatūrās -18 °C un +23 °C, viena cikla ilgums 48 stundas (24 stundas -18 °C temperatūrā un 24 stundas +23 °C temperatūrā), izturība 3 cikli.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Sagatavošana: pamatnei jābūt gatavai uzstādīšanai, t.i., izturīgai, tīrai, sausai un attīrītai no eļļas, putekļiem un taukiem. Lietošanas apstākļi jāpārbauda atbilstoši spēkā esošajām būvniecības prasībām un standartam DIN 18356. Noslīpēt cementa, betona un pašizlīdzinošo masu pamatnes, kā arī nelīdzenas, vecas un nestabilas pamatnes, līdz tiek iegūta izturīga virsma ar labu saķeri. Pēc slīpēšanas notīrīt no grīdas putekļus.

Uzklāšana: pirms uzklāšanas līme rūpīgi jāsamaisa. Uzklāt līmi uz pamatnes ar zobotu ķelli. Nelietot vairāk līmes, nekā nepieciešams grīdas seguma līmēšanai. Uzklāt grīdas segumu nekavējoties vai pēc īsa atvērta laika. Vienmērīgi izklāt līmi, lai izspiestu lieko gaisu un nodrošinātu labu kontaktu starp līmi un grīdas segumu. Vislabākos rezultātus var iegūt, izmantojot grīdas segumu ieklāšanai paredzētu veltnīti. Pārliecināties, ka visai grīdas seguma virsmai ir labs kontakts ar līmi.

Slapjā līmēšana: uzklāt līmi uz virsmas ar zobotu ķelli. Novietot līmējamo virsmu uz neizžuvas līmes. Slapjo līmēšanu var veikt ne vēlāk kā 20 minūtes pēc līmes uzklāšanas uz virsmas. Līmējamo virsmu stingri piespiest ar piemērotu darbarīku.

Divpusējā līmēšana: uzklāt līmi uz virsmas ar zobotu ķelli. Novietot līmējamo virsmu uz neizžuvas līmes, atdalīt virsmas un ļaut līmei žūt 5–10 minūtes, pirms līmējamās virsmas atkārtoti tiek saspīestas kopā. Izmantojot divpusējo kontakta līmēšanu, ir īpaši svarīgi, lai segums tiktu stingri piespiests virsmai. Līmējot mitrās telpās, visām grīdas seguma savienojuma vietām jābūt hermētiski noslēgtām.

ARTIKULS	IZMĒRI
H4067	15 kg

Iepakojums:

15 kg spainis – 33 spaiņi uz paletes

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Parametrs	Vērtība	
Iestrādes laiks	5 - 20 min	
Virsmas nožūšanas laiks	60 min	
Žūšanas ātrums	24 mm / 24 h	
Cietvielu saturs	70 %	
Temperatūras izturība pēc sacietēšanas	-30 līdz +70 °C	

Visi rādītāji mērīti +23 °C temperatūrā un pie relatīvā gaisa mitruma 50 %.

VESELĪBA, DROŠĪBA UN VIDE

- Produkta lietošanas laikā nodrošināt pietiekamu ventilāciju
- Glabāt bērniem nepieejamā vietā
- Nepieļaut ķīmikālijas nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja produkts nonāk saskarē ar acīm vai ādu, nekavējoties mazgāt lielā ūdens daudzumā un vērsties pie ārsta.
- Aizvērt iepakojumu uzreiz pēc lietošanas.
- Iepakojumu pilnībā iztukšot un utilizēt saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.
- Darba procesi jāorganizē tā, lai būtu izslēgts tiešs kontakts ar produktu. Sīkāka informācija par drošību pieejama produkta drošības datu lapā (DDL).

SERTIFIKĀCIJA UN ATBILSTĪBA

- Vides produkta deklarācija (EPD): saskaņā ar EN 15804 un ISO 14025:2011
- Somijas M1 emisiju klasifikācija



JURIDISKS PAZIŅOJUMS

Šajā tehnisko datu lapā sniegtā informācija balstīta uz pašreizējām zināšanām un testēšanas rezultātiem. Tā paredzēta tikai kā vispārīgs ceļvedis. Uzstādīšana jāveic saskaņā ar ražotāja norādījumiem un spēkā esošajiem būvnormatīviem. Tycroc OÜ patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt produkta specifikācijas.